



161501340660



检 测 报 告

样品名称:建筑排水用硬聚氯乙烯管件

委托单位:青岛畅利来塑胶有限公司

检验类别:型式检验

报告编号:09AAKB1900125



青 岛 泰 昊 工 程 测 试 有 限 公 司

青岛泰昊工程测试有限公司

管件检测报告

第 1 页, 共 1 页 JJC-035

委托单位	青岛畅利来塑胶有限公司	报告编号	09AAKB1900125
生产厂家	青岛畅利来塑胶有限公司	注册商标	/
样品名称	建筑排水用硬聚氯乙烯管件	检测编号	AKB19040006
规格型号	dn160x45° 弯头	检测类别	型式检验
样品数量	8 个	环境条件	(21.2-23.7)℃, (50-59)%RH
检验依据	GB/T5836.2-2006	委托日期	2019/04/23
试验室地址、邮编	青岛市科苑经四路 5 号 266000	检测日期	2019/04/29
样品状态特征描述	无明显外观缺陷	检测地点	暖通管材检测室
检 测 内 容			
检测项目	技 术 要 求	试验结果	单项评定
外观	内外壁光滑平整无气泡、裂口和明显的痕纹凹陷、色泽不均匀及分解变色线, 无缺损口及溢边平整。	符合要求	合格
承口深度最小值 (mm)	≥ 58.0	58.3	合格
维卡软化温度 (°C)	≥ 74	81.3	合格
坠落试验	(0±1)℃; 60min; 无破裂。	无破裂	合格
烘箱试验	见 GB/T8803-2001 第 6 章。	符合要求	合格
以下空白			
综合结论	依据标准 GB/T5836.2-2006 评定所检项目合格。		
使用设备	热变形维卡软化温度测定仪、电子温控远红外干燥箱、低温试验箱、深度游标卡尺等		
检测说明	1. 委托型检验试验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效, 部分复印无效(全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我站提出; 4. 非破坏性样品请于取报告后十五日内领取, 无特别声明视为放弃。		

批准: 于流

校核: 梁

主检: 纪宁

检测单位: (盖章)
 签发日期: 2019.4.30

